

Asfalt 0/16

Roslagskrossen

Produktdeklaration		Miljödeklaration
PAH summa 16	<70 mg/kg	Produkten tillverkas av återvunnen asfalt. Sammansättningen består av krossad och sorterad asfalt.
Organisk jord/0,63 mm	≤2%	
D (Kornstorlek)	0-16 mm	Produkt ska inte innehålla PAH Σ16 överstigande 70 mg/kg TS

Beskrivning

Återvunnen asfalt. Tillverkning genom sortering och krossning. Kontroll av innehåll genom okulärbesiktning och batchanalys.

Kontroll

Material kontrolleras för PAH summa 16. Analysresultat ska inte överskrida 70 mg/kg TS. Produkt ska uppfylla kraven enligt Vägverket Publikation 2004:90.

"Vid halter < 70 mg/kg 16-PAH betraktas massorna som fria från stenkolsstära och kan återanvändas fritt, dvs både som slitlager och bärlager"

Användning

Anläggning av vägar, planer och dylikt.

Skötsel

För att maximera livslängden och effektiviteten av Asfaltskross 0/16 mm, är det viktigt med regelbunden översyn och underhåll. Detta innefattar kontroll av ytan för att säkerställa jämn fördelning och tillägg av nytt material vid behov.

Rodenåarna

Rösavägen 101
761 91 Norrtälje
+46 176 767 50
info@rodenakarna.se