



Samkross 0/16

Roslagskrossen

Produktdeklaration		Miljödeklaration
D (Kornstorlek)	0-16 mm	Produkten tillverkas av naturliga råvaror. Sammansättningen består av krossat berg. Produkten innehåller inte sulfidberg.
Svavelhalt	<10 000 mg/kg	
Densitet	1,6 ton/m ³	

Beskrivning

Samkross 0/16 består av krossat bergmaterial med en teknisk fraktion på 0-16 mm. Naturliga variationer i färg och fraktion kan förekomma beroende på ursprung.

Kontroll

Material kontrolleras för svavelhalter, vid kontrollprov som visar på halter över 1000 mg/kg TS ska produkt analyser för ABA och NAGpH som visar på att material inte är syraproducerande. Halten svavel får ej överskrida 10 000 mg/kg TS.

Övriga kontroller redovisas i CE-blankett och prestandadeklaration.

Användning

Slitlager, grusvägar, stabilisering, asfaltering m.m.

Skötsel

För att säkerställa långsiktig hållbarhet och funktion, bör områden med samkross kontrolleras regelbundet och vid behov fyllas på med mer material.

Rodenaåkarna

Rösavägen 101
761 91 Norrtälje
+46 176 767 50
info@rodanakarna.se